

УДК 66.012.1

ПОЛУЧЕНИЕ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ФТАЛОЦИАНИНА МЕДИ (I)

© С.И. Дворецкий, В.В. Карнишев, Л.С. Ширяева, А.С. Омер

Dvoretsky S. I., Karnishev V. V., Shiryaeva L. S., Omer A. S. Producing macroheterocyclic pigments on the basis of copper phthalocyanine (I). The article deals with a new production technology of macroheterocyclic pigments, e. g. β -modification blue phthalocyanine pigment. The technology is based on the use of a continuous operating modular construction of machines and apparatuses at the key stages of production developed in the Technological Institute of TSTU. The synthesis of macroheterocyclic dyes is carried out in the reactor of continuous operation. The synthesised pigment requires a physical and chemical treatment in order to improve its colour and rheological parameters. The suggested way of copper phthalocyanine transition into the pigment form consists in adsorption and geometrical modification which is realised in a sectionalised continuous mixer-powder dispenser. The latter is a two-rotor machine with a working packing of different configurations (worm, toothed, cam) located on the rotors. The tested pigment sample of β -modification blue phthalocyanine is similar to the BASF sample in colour and rheological parameters.

ВВЕДЕНИЕ

Производство макрогетероциклических пигментов включает стадии синтеза и перевода красителя в пигментную форму. В данной работе предлагается новая технология получения макрогетероциклических пигментов на примере производства пигмента голубого фталоцианинового β -модификации. Аппаратурное оформление базируется на использовании блочно-модульных конструкций аппаратов непрерывного действия, разработанных в Технологическом институте Тамбовского государственного технического университета.

Производство пигмента голубого фталоцианинового β -модификации состоит из двух ключевых стадий: синтеза технического фталоцианина меди ($PcCu(I)$) и перевода его в пигментную форму.

На рисунке 1 представлена технологическая схема действующего непрерывного производства технического $PcCu(I)$ на ОАО «Пигмент», г. Тамбов. Перед проведением процесса синтеза $PcCu(I)$ смешивают сыпучие сырьевые компоненты: фталевый ангидрид, карбамид, однохлористую медь, молибдат аммония и измельченный предварительно полученный $PcCu(I)$ в ленточном смесителе 1, продувая его азотом. Смешивание осуществляется в течение 30 минут.

По окончании смешения сырьевых компонентов открывают затвор под смесителем и при постоянном перемешивании выгружают полученную смесь в бункер 4. Бункер установлен на тензодатчиках для контроля его массы.

Из бункера реакционная смесь подается при помощи шнека-дозатора 5 в реактор синтеза $PcCu(I)$ 6. Дозировка реакционной смеси в реактор ведется непрерывно и корректируется вариатором шнека-дозатора. Перед загрузкой сырья в реактор устанавливают расход высокотемпературного органического теплоносителя в каждую из его секций и полую мешалку таким образом, чтобы обеспечилось нисходящее значение температуры по направлению к выгрузке целевого продукта.




Рис. 1. Принципиальная технологическая схема производства фталоцианина меди β -модификации: А – азот; Ф – фталевый ангидрид; М – молибдат аммония (катализатор); О – однохлористая медь; К – карбамид; ФЦМ – фталоцианин меди; ВОТ – высокотемпературный органический теплоноситель

Синтез $PcCu(I)$ проводят при температуре $190 \pm 5^\circ C$. Во время синтеза в реакторе постоянно поддерживается инертная атмосфера азота, которая препятствует теплопередаче из реакционного пространства в дозирующий шnek 5. Азот поступает в реактор 6 через бункер 4 вместе с сырьем. Процесс получения $PcCu(I)$ осуществляется в течение 48 часов (среднее время пребывания). Выгрузка готового продукта ведется непрерывно через разгрузочное устройство 7.

Синтезированный краситель имеет ряд существенных недостатков по колористическим и реологическим показателям, поэтому требует физико-химической обработки, геометрического и адсорбционного модифицирования с целью получения пигментной формы $PcCu(I)$. Предложенный нами новый способ перевода фталоцианина меди в пигментную форму методом адсорбционного и геометрического модифицирования осуществляется в многоступенчатом непрерывно действующем смесителе – диспергаторе. Последний представляет собой двухроторную машину с различными по конфигурации рабо-

чими насадками (червячными, зубчатыми, кулачковыми), расположенными на роторах.

Испытанный опытный образец пигmenta голубого фталоцианинового β -модификации близок по колористическим и реологическим показателям к образцу фирмы BASF (Германия).

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс получения пигментной формы фталоцианина меди (I) β -модификации (промышленной марки Б43У) включает диспергирование частиц фталоцианина меди β -модификации ($PcCu(I)$) и их «подрацивание» до оптимальных размеров (геометрическое модифицирование), а также адсорбционное модифицирование и стабилизацию неионогенными поверхностно-активными веществами (НПАВ) [1]. Наиболее целесообразно процесс геометрического модифицирования вторичных и третичных частиц $PcCu(I)$ проводить в пастообразном виде (псевдопластичное состояние пасты) в присутствии органического растворителя. Как правило, в качестве органического растворителя используют: гликоль, диэтиленгликоль, полиэтиленгликоль или их смеси, а инертным материалом служит водорастворимая соль, например, измельченные кристаллы хлорида натрия.

В отечественной промышленности для реализации процесса диспергирования красителей в пастообразном состоянии используют серийные смесители: периодического действия с Z-образными лопастями и разгрузочным шнеком (см. рис. 2), ленточные, плужные, центробежные лопастные, комбинированного действия на базе двух последовательно соединенных центробежно-лопастных смесителей, непрерывного действия – центробежный НДЦ-630 смеситель и двухшнековый СНД [2].

Периодический способ получения фталоцианинового пигmenta β -модификации осуществляется путем диспергирования $PcCu(I)$ с неорганической солью в среде диэтиленгликоля при температуре 60–65° С в течение 5 часов с последующим добавлением дополнительного количества диэтиленгликоля и повышением температуры до 120–130° С с целью проведения процесса «подрацивания» частиц фталоцианина меди в течение 2-х часов. В камеру смесителя загружают 80 массовых частей $PcCu(I)$ и 320 массовых частей поваренной соли со средним размером кристалла 8–12 мкм. Сухие компоненты гомогенизируют 10 минут. Затем добавляют 100,8 массовых частей диэтиленгликоля и доводят мас-

су до пластичного состояния. Обогрев смесительной камеры осуществляется с помощью электронагрева. После окончания процесса диспергирования частиц фталоцианина меди в пасту небольшими порциями добавляют 50,4 массовых частей диэтиленгликоля и повышают при этом температуру пасты до 120–130° С, перемешивают полученную массу 2 часа. Далее полученный пигмент репульпируют в 400 литрах воды при температуре 90° С, промывая целевой продукт от хлорид ионов, затем сушат при температуре 60° С и измельчают с установкой на тип.

Недостатками данного способа являются низкие показатели красящей способности (90–100 %) и эффективности процесса геометрического модифицирования (удельная поверхность частиц пигmenta составляет ориентировочно 70 м²/г, текстура частиц 25–30 мкм). К другим существенным недостаткам относятся большие энергозатраты на размол кристаллов поваренной соли до размеров 8–12 мкм (расход соли на 1 тонну $PcCu$ составляет 3–7 тонн), большой объем сточных вод, образующихся при промывке готового продукта для полного удаления поваренной соли и диэтиленгликоля. Неэффективно использование рабочего объема смесителя за счет его заполнения поваренной солью. На одну тонну $PcCu(I)$ тратится 4 тонны измельченной поваренной соли и минимум 700 килограммов диэтиленгликоля.

Наиболее перспективным из указанных выше способов и конструкций для проведения процесса геометрического и адсорбционного модифицирования $PcCu(I)$ является непрерывно действующий смеситель-диспергатор многоступенчатого типа, разработанный в ТГГУ.

Авторами на базе проведенных исследований была разработана новая энерго- и ресурсосберегающая экотехнология непрерывного получения пигmenta голубого фталоцианинового β -модификации. Ключевая стадия получения пигmenta – геометрическое модифицирование $PcCu(I)$ – осуществляется в непрерывно действующем смесителе-диспергаторе многоступенчатого типа. На рисунке 3 представлена принципиальная схема процесса получения пигментной формы $PcCu(I)$. Смесители 1 и 2 представляют собой одношнековые машины непрерывного действия для дозирования компонентов в смеситель-диспергатор 3. Конструктивно смеситель-диспергатор многоступенчатого типа представляет собой 5-секционную машину с расположеными на двух валах насадками различной конфигурации. Вращение рабочих органов в смесителе-диспергаторе осуществляется на валах, концы которых соединены муфтами 4 через редуктор-раздвоитель 5 с мотор-редуктором 6. Температурный профиль по ходу движения пасты через секции реализуется электронагревом с позиционным регулированием и контролем температур с помощью термопары 7, задатчика температур 8, реле 9 и ЛАТРа 10. В каждую ступень дозировали органический растворитель из емкости 11 насосами 12. Наработанную пасту пигmenta репульпировали в емкости 13 и подавали на фильтр 14. Далее ее сушат и измельчали.

Результаты исследования кинетики процесса геометрического модифицирования опубликованы авторами в работах [3–5].

Процесс перевода $PcCu(I)$ в пигментную форму последовательно проводили в два этапа. На первом этапе осуществляли гомогенизацию пигментной пасты и геометрическое модифицирование (диспергирование) при




Рис. 2. Схема экспериментальной установки периодического действия: 1 – реле; 2 – ЛАТР; 3 – термопара; 4 – регулятор температур; ФЦМВ – фталоцианин меди высокопроцентный; ДЭГ – диэтиленгликоль

массовом соотношении «РсCu(I) – наполнитель (хлорид натрия с кальцинированной содой) – растворитель (диэтиленгликоль», 1 : (0,3–1,5) : (0,2–0,5) соответственно, что способствует интенсивному диспергированию и пептизации вторичных и третичных частиц пигmenta. Геометрическое модифицирование проводили при температуре 60–70° С в течение 20–30 минут. Целью первого этапа является улучшение калористических показателей пигmenta (общего цветового различия, красящей способности). На втором этапе измельченный пигment проходит адсорбционное и геометрическое модифицирование («подращивание») с целью улучшения реологических параметров целевого продукта (текущести текстуры). При этом изменяется массовое соотношение фталоцианина меди к пластификатору от 1 : (0,2–0,5) до 1 : (0,5–1,0), что достигается добавлением в секции аппарата органического растворителя. Температуру процесса адсорбционного модифицирования выдерживают в пределах 115–130° С. При этом время пребывания пигментной пасты составляет 10–20 минут. Было установлено, что добавляемое количество растворителя в пасту и повышение температуры процесса на втором этапе процесса модифицирования способствует повы-

шению массовой доли основного вещества до 92–98 % за счет более эффективного избирательного растворения примесей из частиц пигmenta и интенсификации процесса массопередачи.

ВЫВОДЫ

Данный технологический способ позволяет существенно экономить воду, направляемую на репульпацию, фильтрацию и промывку, а также избежать значительных энергозатрат на сушку и измельчение целевого продукта.

Полученный по предлагаемой технологии пигment голубой фталоцианиновый β -модификации предназначен для использования в лакокрасочной промышленности для изготовления строительных красок. По результатам приведенных исследований получен патент на новый способ [6], который рекомендован к внедрению на ОАО «Пигмент», г. Тамбов.

ЛИТЕРАТУРА

- Индейкин Е.А., Лейбzon Л.Н., Толмачев И.А. Пигментирование лакокрасочных материалов. Л., 1986. 160 с.
- Макаров Ю.И. Проблемы смешивания сыпучих материалов // ЖВХО им. Д.И. Менделеева. 1988. Т. 33. № 4. С. 384–389.
- Карнишев В.В., Омер А.С., Фролов Д.Ю. К вопросу о механизации синтеза и кинетике перевода в пигментную форму фталоцианина меди β -модификации // Тр. ун-та: Сб. науч. ст. молодых ученых и студентов / Тамбов. гос. техн. ун-т. 1998. Вып. 3. С. 73–78.
- Карнишев В.В., Омер А.С. Кинетика геометрического модифицирования фталоцианина меди β -модификации // Тр. ун-та: Сб. науч. ст. молодых ученых и студентов / Тамбов. гос. техн. ун-т. 2000. Вып. 6. С. 125–128.
- Дворецкий С.И., Карнишев В.В., Ширяева Л.С., Омер А.С. Исследование кинетики геометрического модифицирования фталоцианиновых красителей при их переводе в пигментную форму // Проблемы химии и химической технологии: Докл. VIII регион. науч.-техн. конф. Воронеж, 2000. С. 92–94.
- Дворецкий С.И., Клинков А.С., Карнишев В.В. и др. Непрерывный способ получения пигментной формы фталоцианина меди β -модификации. Патент № 2148601 (Россия). 2000. № 13.

Поступила в редакцию 20 апреля 2001 г.




Рис. 3. Принципиальная технологическая схема непрерывного производства пигментной формы РсCu(I) β -модификации